

Pormex Rapid ZTV

Bitumenski osnovni premaz, brzосуšeći

PROIZVOD

Villas Pormex Rapid ZTV proizveden je kao rastvarač od biranih vrsta bitumena i posebnih spojeva ugljenohidrata kao rastvarača i kao takav je brzосуšeći. Postupak izrade i sopstvena kontrola certificirani su prema standardu EN ISO 9001.

PRIMJENA I OBRADA

Villas Pormex Rapid ZTV je brzосуšeći osnovni premaz koji se koristi kao sredstvo za bolje prijanjanje hidroizolacije sa bitumenskim i polimerbitumenskim trakama za izolaciju građevina, krovova itd. na poroznim, po pravilu mineralnim ili metalnim podlogama.

Površina mora biti suha, čista i bez slobodnih čestica materijala, prljavštine, zemlje, ulja ili drugih nečistoća. Vlažnost podloge mora biti $\leq 4\%$. Nanošenje se izvodi prskanjem ili razmazivanjem četkom ili valjkom. Kod nanošenja u zatvorenim prostorima potrebno je voditi brigu o dobrom provjetravanju. Kante sa neiskorištenim materijalom dobro zatvoriti da bi se izbjeglo moguće isparavanje rastvarača.

TEHNIČKI PODACI (utvrđeno pri temp. 20 ° C/60% vlažnosti zraka)

Čvrstoća:

- količina bitumena 48 % ukupne mase
- točka omekšavanja, min 95 °C
- topljivost u trikloretilenu > 99 %

Viskoznost DIN 4 mm ≤ 10 s
/ 25 °C

Vrijeme sušenja brzосуšeći,
zavisno od vremenskih prilika;
približno vrijeme cca. 30 min

Točka paljenja
(Pensky-Martens) 38° C

Boja crna



BMI

VILLAS

BMI Bramac Porovni Sistemi
d.o.o
Buzinski prilaz 10
10000 Zagreb, HR
www.bmigroup.com

Gustoća	0,89 g/cm ³
Potrošnja: beton, građevine	0,3 l/m ²
Potrošnja: metal	0,2 l/m ²
Pakiranje: (prevoziti dobro osigurano!)	kanta 28 litara
Šifra proizvoda	103552

Prikazane vrijednosti su nominalne i podliježu statističkim odstupanjima. Zadržano je pravo tehničkih izmjena. Obaveza je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uvjeri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.

PORMEX RAPID ZTV

Izdanje: Mart 2015.

SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Zatvorena originalna pakovanja mogu se skladištiti min. 2 godine.

SIGURNOSNI SAVJETI

Oprez kod transporta: opasna materija prema GGBG. Za proizvod se može zatražiti i tehnički list sa sigurnosnim upustvima; obratite pažnju na upustvo na pakovanju.

