

Villafalt 2K

dvokomponentna pasta za hidroizolaciju i ljepljenje

PROIZVOD

Villafalt 2K je polimerno oplemenjena dvokomponentna hladroizolaciona pasta na bazi bitumenske emulzije. Priprema se za upotrebu direktno na mjestu ugradnje miješanjem obje komponente.

SVOJSTVA PROIZVODA

Villafalt 2K je nakon sušenja vodootporan. Zbog svog pastoznog sastava može se nanositi u velikim debljinama i na vertikalne površine, a zbog brzog sušenja i kod niskih temperatura ili lošeg prozračivanja.

PRIMJENA I OBRADA

Villafalt 2K je vrlo prikladan za izradu elastičnih građevinskih hidroizolacija i za lijepljenje izolacionih ploča od tvrde pjene, posebno tokom postupka izolacije oboda. Nanosi se u jednom ili dva sloja, sa ojačanjem mrežicom. Površina mora biti čista, bez ostalih materijala, prljavštine, zemlje, ulja ili drugih nečistoća.

Sve mineralne podloge moraju se prethodno premazati sa Emulbit-om. Koristi se direktno nakon miješanja iz posude nanošenjem lopaticom, pa četkom.



BMI

VILLAS

BMI Bramac Pokrovni Sistemi
d.o.o
Buzinski prilaz 10
10000 Zagreb, HR
www.bmigroup.com

TEHNIČKI PODACI (utvrđeno na temp.20°C/60% vlažnosti)

Svojstvo podloge	suha ili lagano vlažna; kamen sa punim fugama, beton, malter i sve ostale mineralne nosive podloge
Miješanje	praškastu komponentu umiješati u tekuću (ne obratno!) pomoću mješalice i štapa za miješanje u homogenu masu bez grudvica.
Odnos mješavine	A : B 4 : 1
Temperatura obrade	kod spoljašnjih temperatura od + 5°C na nezaleđenim površinama, i max. do +35 °C
Vrijeme spremanja	ca. 2 sata kod 20 °C pri 60% relativne vlažnosti vazduha
Sušenje	zavisno od temperature vazduha, relativne vlažnosti kao i svojstva podloge; punjenje građevinske jame ca.2 dana nakon zadnjeg nanosa kod 20 °C / 60% relativne vlažnosti vazduha suho nakon ca.24 sata
Otpornost na padavine	poslije ca. 2 sata kod 20 °C / 60% relativne vlažnosti vazduha
Potrošnja	po mm debljine nanosa ca. 1,1 kg/m ²
Vodonepropusnost	7 bara
UV-stabilnost	otporno na kratkotrajno direktno djelovanje UV zraka
Postojanost	masa je postojana na sve prirodne vodoupijajuće supstance u obraslom nivou zemlje
Oblik isporuke	30 kg (komponenta A = 24 kg + komponenta B = 6 kg); 12 kanti/paleti = 360 kg
Šifra proizvoda	100741
Sredstvo za čišćenje	- za vrijeme i nakon postavljanja, odmah sa vodom - poslije sušenja, sa rastvaračem

Prikazane vrijednosti su nominalne i podliježu statističkim odstupanjima. Zadržano je pravo tehničkih izmjena. Obaveza je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uvjeri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.

VILLAFALT 2K

Izdanje: Februar 2014.

SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu; zatvorena originalna pakovanja mogu se skladištiti ca. 6 mjeseci.

